



**Industrial  
Jabonera  
del Valles S.A.**

Pol. Ind. Riera de Caldes.  
Avda. Camí Reial, 20-22  
08184 Palau-S i Plegamans.  
Barcelona (España).

T. +34 93 864 45 42  
F. +34 93 864 33 52  
jabonera@industrialjabonera.com  
www.industrialjabonera.com

## FICHA TÉCNICA

# PASIVANT

## PASIVANTE PARA LATONADOS, COBREADOS Y NIQUELADOS



### PROPIEDADES

Producto líquido concentrado, de carácter débilmente ácido y totalmente libre de cromo. Es soluble en agua en cualquier proporción. Se utiliza para el pasivado final de piezas de latón, cobre y níquel.

### MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar en 1 o 2 etapas, siempre a temperatura ambiente.

#### Aplicación en una sola etapa:

Se prepara el baño con agua desmineralizada, se añade el producto a una concentración del 3 al 5%, se sumergen las piezas y a continuación se secan con aire caliente sin enjuagarlas previamente con agua. El baño así preparado se puede utilizar hasta que se ensucie como consecuencia de los arrastres aportados por las piezas. Habitualmente, se efectúa una renovación del producto cada 2 – 3 días o diariamente, evitándose así la aparición de manchas y velos.

#### Aplicación en dos etapas:

Se prepara un primer baño con agua corriente o desmineralizada y el producto al 7%. El segundo baño se forma con agua desmineralizada y el producto al 1 – 2%. y se sumergen las piezas en los baños y finalmente se secan con aire caliente sin enjuague previo.

### ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

### PRODUCTO EXCLUSIVO PARA USO PROFESIONAL

Revisión/Fecha: 5 / 15 de octubre de 2014

Fabricado en España

